



TECAFORM

製品グレード

POMコポリマー
ナチュラルグレード
(POM-C)
TECAFORM AH natural
良好な耐薬品性
高弾性

POMコポリマー
黒色グレード
(POM-C)
TECAFORM AH black
良好な耐紫外線性
優れた切削加工性

25%ガラス繊維強化
(POM-C GF)
TECAFORM AH GF25 natural
優れた強度
温度変化による寸法変化が
少ない

導電グレード
(POM-C 導電性カーボン)
TECAFORM AH ELS black
導電性カーボンブラックを
添加した導電性POM

帯電防止グレード
(POM-C 帯電防止剤)
TECAFORM AH SD natural
永久帯電防止性を有する。
炭素繊維を不使用。

医療用グレード
(POM-C)
TECAFORM AH MT
ISO10993生体適合性
カラーバリエーションあり

金属検出機対応グレード
(POM-C 金属探知可能フィラー)
TECAFORM AH ID
金属検出機で検出可能

POMホモポリマー
(POM-H)
TECAFORM AD
コポリマーに勝る機械強度

PTFE含有摺動グレード
(POM-H TF)
TECAFORM AD AF natural
TECAFORM HPV13
非常に優れた低摩擦抵抗
摩耗耐性有り

アプリケーションサンプル

シーリングバルブ
TECAFORM AH natural
POMコポリマー
ナチュラルグレード
高い寸法安定性
良好な摺動特性
オイル、グリースへの耐性




コンベアチェーン部品
TECAFORM AD natural
POMホモポリマー
良好な強度
良好な摺動特性
良加工性





シーリングピストン
TECAFORM AH black
POMコポリマー
黒色グレード
高弾性
良好な強度
高い寸法安定性



TECAFORM 丸棒

	TECAFORM AH natural	TECAFORM AH black	TECAFORM AH ELS black	TECAFORM AD natural	TECAFORM AD black	TECAFORM AD AF natural	
							
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	POM-H	POM-H	POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.41	1.41	1.43	1.43	1.49	
名称・色	コポリマー 白	コポリマー 黒	導電性POM 黒	ホモポリマー 白	ホモポリマー 黒	POM+H PTFE 茶	
直径 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	径の公差 [mm]
3	0.010	0.010		0.010	0.010		+0.10/+0.60
4	0.018	0.018		0.018	0.018		
5	0.028	0.028		0.028	0.028		
6	0.040	0.040	0.040	0.040	0.040	0.042	
8	0.071	0.071	0.071	0.072	0.072	0.075	+0.10/+0.70
10	0.111	0.111	0.111	0.112	0.112	0.117	
12	0.159	0.159	0.159	0.162	0.162	0.168	+0.20/+0.80
14	0.217	0.217	0.217	0.220	0.220	0.229	
15	0.249	0.249	0.249	0.253	0.253	0.263	
16	0.283	0.283	0.283	0.287	0.287	0.299	
18	0.359	0.359	0.359	0.364	0.364	0.379	
20	0.443	0.443	0.443	0.449	0.449	0.468	
22	0.536	0.536	0.536	0.543	0.543	0.566	+0.20/+1.00
25	0.692	0.692	0.692	0.702	0.702	0.731	
28	0.868	0.868	0.868	0.880	0.880	0.917	
30	0.996	0.996	0.996	1.01	1.01	1.05	
32	1.13	1.13	1.13	1.15	1.15	1.20	+0.20/+1.20
36	1.43	1.43	1.43	1.45	1.45	1.52	
40	1.77	1.77	1.77	1.80	1.80	1.87	
45	2.24	2.24	2.24	2.27	2.27	2.37	+0.30/+1.30
50	2.77	2.77	2.77	2.81	2.81	2.92	
56	3.47	3.47	3.47	3.52	3.52	3.67	
60	3.98	3.98	3.98	4.04	4.04	4.21	+0.30/+1.60
65	4.68	4.68	4.68	4.74	4.74	4.94	
70	5.42	5.42	5.42	5.50	5.50	5.73	
75	6.23	6.23	6.23	6.31	6.31	6.58	+0.40/+2.00
80	7.08	7.08	7.08	7.18	7.18	7.49	
85	8.00	8.00	8.00	8.11	8.11	8.45	+0.50/+2.20
90	8.97	8.97	8.97	9.09	9.09	9.47	
100	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2	11.7	+0.60/+2.50
110	13.4	13.4	13.4	13.6	13.6	14.2	+0.70/+3.00
120	15.9	15.9	15.9	16.2	16.2	16.8	+0.80/+3.50
125	17.3	17.3	17.3	17.5	17.5	18.3	
130	18.7	18.7		19.0	19.0	19.8	+0.90/+3.80
135	20.2	20.2		20.5	20.5	21.3	
140	21.7	21.7		22.0	22.0	22.9	
150	24.9	24.9		25.3	25.3	26.3	+1.00/+4.20
160	28.3	28.3		28.7			+1.10/+4.50
165	30.1	30.1		30.6			+1.20/+5.00
180	35.9	35.9		36.4			
200	44.3	44.3		44.9			+1.30/+5.50
210	48.8	48.8					+1.30/+5.80
230	58.6	58.6					+1.50/+6.20
250	69.2	69.2					
300	99.6	99.6					+1.50/+7.50


DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差: +0 / +3%
 在庫長さ: 3,000mm

 標準生産品 (太字は日本在庫品)
 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp


TECAFORM 丸棒

	TECAFORM AH GF25 natural	
ポリマー略号	POM-C GF	
比重 [g/cm ³]	1.59	
名称・色	ガラス25% 白	
		径の公差
直径 [mm]	[kg/m]	[mm]
6	0.045	+0.10/+0.70
8	0.080	+0.10/+0.80
10	0.125	
12	0.180	+0.20/+0.90
14	0.245	
15	0.281	
16	0.320	
18	0.404	
20	0.499	
22	0.604	+0.20/+1.20
25	0.780	
28	0.979	
30	1.12	
32	1.28	
36	1.62	+0.20/+1.60
40	2.00	
45	2.53	+0.30/+2.00
50	3.12	
56	3.91	
60	4.49	+0.30/+2.50
65	5.27	
70	6.12	
75	7.02	+0.40/+3.00
80	7.99	
85	9.02	+0.50/+3.40
90	10.1	
100	12.5	+0.60/+3.80

DIN EN 15860が定める公差に準拠
長さ公差 +0 /+3%
在庫長さ 3,000mm

標準生産品 (太字は日本在庫品)
 受注生産品

TECAFORM 丸棒

	TECAFORM AH SD natural		TECAFORM HPV13	
ポリマー略号	POM-C		POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.35		1.50	
名称・色	帯電防止性 白		H-POM+PTFE	
				径の公差
直径 [inch mm]	[kg/m]	[kg/m]	[mm]	
3/16"	4.76	0.024	0.027	+0.00/+0.051
1/4"	6.35	0.043	0.048	
5/16"	7.94	0.067	0.074	
3/8"	9.53	0.096	0.107	
7/16"	11.1	0.131	0.145	
1/2"	12.7	0.171	0.190	
9/16"	14.3	0.216	0.240	
5/8"	15.9	0.267	0.297	
3/4"	19.1	0.385	0.428	
7/8"	22.2	0.524	0.582	
1"	25.4	0.684	0.760	
1 1/8"	28.6	0.866	0.962	+0.00/+0.127
1 1/4"	31.8	1.07	1.19	
1 3/8"	34.9	1.29	1.44	
1 1/2"	38.1	1.54	1.71	
1 5/8"	41.3	1.81	2.01	
1 3/4"	44.5	2.09	2.33	
1 7/8"	47.6	2.40	2.67	
2"	50.8	2.74	3.04	
2 1/8"	54.0	3.09	3.43	+0.00/+0.762
2 1/4"	57.2	3.46	3.85	
2 3/8"	60.3	3.86	4.29	
2 1/2"	63.5	4.28	4.75	
2 5/8"	66.7	4.71	5.24	
2 3/4"	69.9	5.17	5.75	
2 7/8"	73.0	5.65	6.28	
3"	76.2	6.16	6.84	+0.00/+6.35
3 1/4"	82.6	7.23	8.03	
3 1/2"	88.9	8.38	9.31	
3 3/4"	95.3	9.62	10.7	
4"	101.6	10.9	12.2	
4 1/4"	108.0	12.4	13.7	
4 1/2"	114.3	13.9	15.4	
4 3/4"	120.7	15.4	17.1	
5"	127.0	17.1	19.0	
5 1/2"	139.7	20.7	23.0	
6"	152.4	24.6	27.4	

アメリカ法人にて製造
長さ公差 +0 /+3%
在庫長さ 3,000mm (直径127mm以上は長さ1500mm)

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp

	TECAFORM AH natural	TECAFORM AH black	TECAFORM AH GF25 natural	TECAFORM AH ELS black	TECAFORM AD natural	TECAFORM AD black	TECAFORM AD AF natural	
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C GF	POM-C	POM-H	POM-H	POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.41	1.59	1.41	1.43	1.43	1.49	
名称・色	コポリマー 白	コポリマー 黒	ガラス25% 白	導電性POM 黒	ホモポリマー 白	ホモポリマー 黒	H-POM+PTFE 茶	
厚み×幅[mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	厚み公差 [mm]
5 × 500	3.53	3.53			3.58	3.58	3.73	+0.20/+0.70
6 × 500	4.23	4.23			4.29	4.29	4.47	
8 × 500	5.64	5.64	6.36	5.64	5.72	5.72	5.96	+0.20/+1.10
8 × 620	6.99	6.99	7.89	6.99	7.09	7.09	7.39	
10 × 500	7.05	7.05	7.95	7.05	7.15	7.15	7.45	
10 × 620	8.74	8.74	9.86	8.74	8.87	8.87	9.24	
10 × 1,000*	14.1	14.1			14.3	14.3		
12 × 500	8.46	8.46	9.54	8.46	8.58	8.58	8.94	+0.30/+1.50
12 × 620	10.5	10.5	11.8	10.5	10.6	10.6	11.1	
12 × 1,000*	16.9	16.9			17.2	17.2		
15 × 500	10.6	10.6	11.9	10.6	10.7	10.7	11.2	
15 × 620	13.1	13.1	14.8	13.1	13.3	13.3	13.9	
15 × 1,000*	21.1	21.1			21.5	21.5		
16 × 500	11.3	11.3	12.7	11.3	11.4	11.4	11.9	
16 × 1,000*	22.6	22.6			22.9	22.9		
18 × 500	12.7	12.7	14.3	12.7	12.9	12.9	13.4	
18 × 620	15.7	15.7	17.7	15.7	16.0	16.0	16.6	
18 × 1,000*	25.4	25.4			25.7	25.7		
20 × 500	14.1	14.1	15.9	14.1	14.3	14.3	14.9	
20 × 620	17.5	17.5	19.7	17.5	17.7	17.7	18.5	
20 × 1,000*	28.2	28.2			28.6	28.6		
22 × 500	15.5	15.5	17.5	15.5	15.7	15.7	16.4	
22 × 620	19.2	19.2	21.7	19.2	19.5	19.5	20.3	
22 × 1,000*	31.0	31.0			31.5	31.5		
25 × 500	17.6	17.6	19.9	17.6	17.9	17.9	18.6	
25 × 620	21.9	21.9	24.6	21.9	22.2	22.2	23.1	
25 × 1,000*	35.3	35.3			35.8	35.8		
30 × 500	21.2	21.2	23.9	21.2	21.5	21.5	22.4	+0.50/+2.50
30 × 620	26.2	26.2	29.6	26.2	26.6	26.6	27.7	
30 × 1,000*	42.3	42.3			42.9	42.9		
35 × 500	24.7	24.7	27.8	24.7	25.0	25.0	26.1	
35 × 620	30.6	30.6	34.5	30.6	31.0	31.0	32.3	
35 × 1,000*	49.4	49.4			50.1	50.1		
40 × 500	28.2	28.2	31.8	28.2	28.6	28.6	29.8	
40 × 620	35.0	35.0	39.4	35.0	35.5	35.5	37.0	
40 × 1,000*	56.4	56.4			57.2	57.2		
45 × 500	31.7	31.7	35.8	31.7	32.2	32.2	33.5	
45 × 620	39.3	39.3	44.4	39.3	40.0	40.0	41.6	
45 × 1,000*	63.5	63.5			64.4	64.4		
50 × 500	35.3	35.3	39.8	35.3	35.8	35.8	37.3	
50 × 620	43.7	43.7	49.3	43.7	44.3	44.3	46.2	
50 × 1,000*	70.5	70.5			71.5	71.5		

DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差 +0 / +3%
 幅公差 +5/+25mm
 在庫長さ 3,000mm

* 在庫長さ:1,000mm

次のページに続く


■ 標準生産品 (太字は日本在庫品)
 □ 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp

TECAFORM 板材


TECAFORM


	TECAFORM AH natural	TECAFORM AH black	TECAFORM AH GF25 natural	TECAFORM AH ELS black	TECAFORM AD natural	TECAFORM AD black	TECAFORM AD AF natural	
								
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C GF	POM-C	POM-H	POM-H	POM-H AF	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.41	1.59	1.41	1.43	1.43	1.49	
名称・色	コポリマー 白	コポリマー 黒	ガラス25% 白	導電性POM 黒	ホモポリマー 白	ホモポリマー 黒	H-POM+PTFE 茶	
								厚み公差
厚み×幅[mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[mm]
60×500	42.3	42.3	47.7 ^a	42.3	42.9	42.9		+0.50/+3.50
60×620	52.5	52.5	59.1 ^a	52.5	53.2	53.2		
60×1,000*	84.6	84.6			85.8	85.8		
70×500	49.4	49.4		49.4	50.1	50.1		
70×620	61.2	61.2		61.2	62.1	62.1		
70×1,000*	98.7	98.7			100	100		
80×500	56.4	56.4		56.4	57.2	57.2		+0.50/+5.00
80×620	69.9	69.9		69.9	70.9	70.9		
80×1,000*	113	113			114	114		
90×500	63.5	63.5			64.4	64.4		
90×620	78.7	78.7			79.9	79.9		
90×1,000*	127	127						
100×500	70.5	70.5			71.5	71.5		
100×620	87.4	87.4			88.7	88.7		
100×1,000*	141	141						
110×620*	96.2	96.2						+0.50/+6.00
120×620*	105	105						
130×620*	114	114						
140×620*	122	122						+0.50/+7.00
150×620*	131	131						

DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差 0 / +3 %
 幅公差 +5 / +25 mm
 在庫長さ 3,000 mm

* 在庫長さ: 2,000 mm
^a ガラス繊維の配合量: 20%

TECAFORM 板材

	TECAFORM AH SD natural	TECAFORM HPV13	
			
ポリマー略号	POM-C	POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.35	1.50	
名称・色	帯電防止性 アイポリマー	H-POM+PTFE	
			厚み公差
厚み[inch mm]×幅	[kg/m]	[kg/m]	[mm]
1/4" 6.35×610	5.23	5.81	+0.00/+0.64
5/16" 7.94×610	6.54	7.26	
3/8" 9.53×610	7.84	8.72	
1/2" 12.7×610	10.5	11.6	
5/8" 15.9×610	13.1	14.5	
3/4" 19.1×610	15.7	17.4	
7/8" 22.2×610	18.3	20.3	
1" 25.4×610	20.9	23.2	

	TECAFORM AH SD natural	TECAFORM HPV13	
			
ポリマー略号	POM-C	POM-H TF	
比重 [g/cm ³]	1.35	1.50	
名称・色	帯電防止性 アイポリマー	H-POM+PTFE	
			厚み公差
厚み[inch mm]×幅	[kg/m]	[kg/m]	[mm]
1 1/4" 31.8×610	26.1	29.1	+0.00/+0.64
1 1/2" 38.1×610	31.4	34.9	
1 3/4" 44.5×610	36.6	40.7	
2" 50.8×610	41.8	46.5	
2 1/4" 57.2×610	47.1	52.3	
2 1/2" 63.5×610	52.3	58.1	
2 3/4" 69.9×610	57.5	63.9	
3" 76.2×610	62.8	69.7	

アメリカ法人にて製造
 長さ公差: 0 / +12.7 mm
 幅公差: 0 / +6.35 mm
 在庫長さ: 1,220 mm

標準生産品 (太字は日本在庫品)
 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp



TECAFORM AH natural
 ポリマー略号: POM-C
 比重: 1.41 g/cm³
 名称・色: コポリマー・白

外径 [mm]	→	16	20	25	30	32	36	40	45	50	56	60	65	70	75	80	85	90	100	110		
内径 [mm]	↓	[kg/m]																				
8		0.258																				
10		0.390	0.652																			
15		0.257	0.520	0.839	1.04																	
18			0.413	0.732																		
20				0.649		1.18	1.53		2.58													
25				0.404	0.618	0.937	1.29	1.79	2.34		3.68	4.45	5.24	6.08	6.97	8.10	9.11	11.31				
30							0.996		2.04	2.85	3.39	4.16	4.95	5.79	6.68	7.82	8.84	11.04				
32										2.71			4.82	5.66	6.55		8.71	10.91				
36								1.06	1.61				3.74	4.53	5.37	6.26	7.42	8.44	10.64			
40								0.730	1.28	2.09	2.63	3.42			5.94	7.11	8.12	10.32	12.75			
45									0.816	1.63			2.96		5.48	6.66	7.68	9.88	12.31			
50											1.65			3.23	4.07	4.96	6.16	7.18	9.38	11.81		
56															4.27	5.49	6.51	8.71				
60														2.03	3.76	5.00	6.01	8.21	10.64			
65																	4.33	5.34	7.54	9.97		
70															2.34		4.62	6.82	9.25			
80																		3.00	5.20	7.63		
外径公差 [mm]					+0.4					+0.6		+0.8				+0.8				+1.2		
					+1.1					+2.0		+2.5				+3.0				+3.6		
内径公差 [mm]					-1.1					-2.0		-2.5				-3.0				-5.0		
					-0.4					-0.6		-0.8				-0.8				-1.6		

外径 [mm]	→	120	125	130	135	140	150	165	180	200	230	250	300	320	435	505
40		15.65	17.06	18.54												
50		14.72	16.14	17.62	19.15	20.73	24.08									
60		13.58	15.00	16.47	18.00	19.59	22.93									
65			14.34		17.34	18.93	22.27									
70		12.21	13.62	15.10	16.63	18.22	21.56									
80		10.61	12.03	13.50	15.03	16.62	19.96	25.7	31.7	40.7						
90		8.78	10.20	11.68	13.21	14.79	18.14	23.92	29.9	38.9	55.2	66.3				
100		6.73	8.15	9.62	11.16	12.74	16.09	21.88	27.8	36.9	53.2	64.4				
110				8.88	10.47	13.81	19.62	25.6	34.7	51.0	62.2					
125					9.97	15.80	21.77	30.9	47.3	58.4	90.7					
140						11.48	17.44	26.6								
150							14.28	23.42	40.0	51.1	83.4					
160								10.89	20.04							
175									14.56							
180										29.3	40.4	72.8				
200										21.05	32.2	64.6				
220											23.02					
240												60.4				
270													43.7			
300														126.5		
390															136.0	
外径公差 [mm]							+1.5	+1.8	+2.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0
							+4.5	+5.4	+6.0	+9.0	+10.0	+11.0	+13.0	+15.0		
内径公差 [mm]							-6.5	-7.5	-8.5	-12.0	-13.0	-14.0	-16.0	-18.0		
							-2.0	-2.2	-2.5	-3.0	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5		

DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差: 0 / +3%
 在庫長さ: 3,000mm


■ 標準生産品 (太字は日本在庫品)
 □ 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp

食品用 **TECAFORM** 丸棒



TECAFORM

	TECAFORM AH blue	TECAFORM AH ID blue	TECAFORM AH ID grey	
				
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	
比重[g/cm ³]	1.41	1.49	1.49	
名称・色	食品用POM 青	金探対応 POM 青	金探対応 POM グレー	
直径 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	径の公差 [mm]
10	0.111	0.117	0.117	+0.10/+0.70
12	0.159	0.168	0.168	+0.20/+0.80
14	0.217	0.229	0.229	
15	0.249	0.263	0.263	
16	0.283	0.299	0.299	
18	0.359	0.379	0.379	
20	0.443	0.468	0.468	
22	0.536	0.566	0.566	+0.20/+1.00
25	0.692	0.731	0.731	
28	0.868	0.917	0.917	
30	0.996	1.05	1.05	
32	1.13	1.20	1.20	+0.20/+1.20
36	1.43	1.52	1.52	
40	1.77	1.87	1.87	
45	2.24	2.37	2.37	+0.30/+1.30
50	2.77	2.92	2.92	
56	3.47	3.67	3.67	
60	3.98	4.21	4.21	+0.30/+1.60
65	4.68	4.94	4.94	
70	5.42	5.73	5.73	
75	6.23	6.58	6.58	+0.40/+2.00
80	7.08	7.49	7.49	
85	8.00	8.45	8.45	+0.50/+2.20
90	8.97	9.47	9.47	
100	11.1	11.7	11.7	+0.60/+2.50
110	13.4	14.2	14.2	+0.70/+3.00
120	15.9	16.8	16.8	+0.80/+3.50
125	17.3	18.3	18.3	
130	18.7	19.8	19.8	+0.90/+3.80
135	20.2	21.3	21.3	
140	21.7	22.9	22.9	
150	24.9	26.3	26.3	+1.00/+4.20
160	28.3			+1.10/+4.50
165	30.1			+1.20/+5.00
180	35.9			
200	44.3			+1.30/+5.50
250	69.2			+1.50/+6.20

DIN EN 15860が定める公差に準拠

長さ公差: 0 / +3%


在庫長さ: 3,000mm

 標準生産品 (太字は日本在庫品)
 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。



電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp

食品用 **TECAFORM** 板材

	TECAFORM AH blue	TECAFORM AH ID grey	TECAFORM AH ID blue	
				
ポリマー略号	POM-C	POM-C	POM-C	
比重 [g/cm ³]	1.41	1.49	1.49	
名称・色	食品用POM 青	金探対応POM 青	金探対応POM グレー	
厚み×幅 [mm]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	厚み公差 [mm]
5 × 500	3.53			+0.20/+0.70
6 × 500	4.23			
8 × 500	5.64			+0.20/+1.10
10 × 500	7.05	7.45	7.45	
10 × 1,000*	14.1			
12 × 500	8.46	8.94	8.94	+0.30/+1.50
12 × 1,000*	16.9			
15 × 500	10.6	11.2	11.2	
15 × 1,000*	21.2			
16 × 500	11.3	11.9	11.9	
16 × 1,000*	22.6			
18 × 500	12.7	13.4	13.4	
18 × 1,000*	25.4			
20 × 500	14.1	14.9	14.9	
20 × 1,000*	28.2			
22 × 500	15.5	16.4	16.4	
22 × 1,000*	31.0			
25 × 500	17.6	18.6	18.6	
25 × 1,000*	35.2			
30 × 500	21.2	22.4	22.4	+0.50/+2.50
30 × 1,000*	42.4			
35 × 500	24.7	26.1	26.1	
35 × 1,000*	49.4			
40 × 500	28.2	29.8	29.8	
40 × 1,000*	56.4			
45 × 500	31.7	33.5	33.5	
45 × 1,000*	63.4			
50 × 500	35.3	37.3	37.3	
50 × 1,000*	70.6			
60 × 500	42.3	44.7	44.7	+0.50/+3.50
60 × 1,000*	84.6			
70 × 500	49.4	52.2	52.2	
70 × 1,000*	98.8			
80 × 500	56.4	59.6	59.6	+0.50/+5.00
80 × 1,000*	113			
90 × 500	63.5			
90 × 620	78.7			
90 × 1,000*	127			
100 × 500	70.5			
100 × 1,000*	141			

DIN EN 15860が定める公差に準拠
 長さ公差 0 / +3 %
 幅公差 +5 / +25 mm
 在庫長さ: 3,000 mm


* 在庫長さ: 2,000 mm

 標準生産品 (太字は日本在庫品)
 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。


電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp

医療用TECAFORM 丸棒

		TECAFORM AH MT natural	TECAFORM AH MT black	TECAFORM AH MT blue	TECAFORM AH MT green	TECAFORM AH MT grey	TECAFORM AH MT yellow	TECAFORM AH MT red	
									
ポリマー略号		POM-C	POM-C	POM-C	POM-C	POM-C	POM-C	POM-C	
比重 [g/cm ³]		1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	
名称・色		医療用 POM 白	医療用 POM 黒	医療用 POM 青	医療用 POM 緑	医療用 POM グレー	医療用 POM 黄	医療用 POM 赤	
直径 [inch mm]		[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	[kg/m]	径の公差 [mm]
1"	25.4	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	+0.00/+0.051
1 1/4"	31.8	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	+0.00/+0.127
1 1/2"	38.1	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	
1 3/4"	44.5	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	
2"	50.8	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	
2 1/4"	57.2	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	3.87	+0.00/+0.762
2 1/2"	63.5	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	4.78	
2 3/4"	69.9	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	5.79	
3"	76.2	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	6.89	
3 1/2"	88.9	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37	+0.00/+3.40

アメリカ法人にて製造
長さ公差: 0 / +3 %
在庫長さ: 1220, 2240 mm

TECAFORM 真空成型用シート

		TECAFORM AH VF	
			
ポリマー略号		POM-C	
比重 [g/cm ³]		1.41	
名称・色		真空成型 POM 白	
厚み×幅 [mm]		[kg/m]	厚み公差 [mm]
1.0 × 610		1.05	+0.00/+0.64
2.0 × 610		2.10	
3.0 × 610		3.15	

アメリカ法人にて製造:
長さ公差 0 / +12.7 mm
幅公差 0 / +6.35 mm
在庫長さ: 1,220 mm

- 標準生産品 (太字は日本在庫品)
- 受注生産品

上記の1mあたりの重量は、計算値であり、実際に納入される製品重量はこの値よりも大きくなります。特定のサイズで購入をご希望なされる場合は、お手数ですが直接お問い合わせください。

電話: 03-5878-1903 メール: marketing@ensinger.jp ホームページ: http://www.ensinger.jp

